

Tableau comparatif des caractéristiques du Pin Maritime avec d'autres essences.

- Source FCBA -

Noms Communs	Masse volumique H=12% (kg/m ³)	Durabilité naturelle				Imprégnabilité	
		Champignons	Capricornes	Vrillettes	Termites	Bois parfait	Aubier
Douglas	530	3	S	S	S	4	3
Epicéa	460	4	D	D	S	3-4	3
Pin Maritime	540	3-4	S	S	S		1
Pin Sylvestre	520	3-4	S	S	S	3-4	1
Sapin	460	4	D	D	S	2-3	2
Châtaignier	590	2			M	4	2
Chêne	710	2		S	M	4	1
Hêtre	710	5		S	S	1	1
Peuplier	440	5		S	S	3V	1V

Champignons

1 = très durable
 2 = durable
 3 = moyennement durable
 4 = faiblement durable
 5 = non durable

Capricornes et Vrillettes

S = aubier sensible
 D = duramen sensible

Termites

D = durable
 M = moyennement durable
 S = sensible

Imprégnabilité

1 = imprégnable
 2 = moyennement imprégnable
 3 = peu imprégnable durable
 4 = non imprégnable